

### Mode d'application

#### Finitec 3000

**PLANCHER NEUF OU REMIS À NEUF :** S'applique sur la majorité des teintures à l'huile et à l'eau. Respecter le temps de séchage et les recommandations du fabricant. L'application doit se faire à une température entre 21 et 25 °C (70 à 77 °F) et à une humidité relative de 45%.

**1-** Sabler dans le sens des fibres du bois, adoucir la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 120 (NE PAS utiliser de laine d'acier) et enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur et de serviettes sèches.

**2-** Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et les méthodes réelles d'application afin de vérifier l'adhérence, la compatibilité et la couleur.

**3-** Appliquer 3 à 4 couches de **Finitec 3000** selon la méthode suivante :

A) Mélanger le vernis à l'aide d'un bâton propre pour assurer l'homogénéité du produit, puis le mélanger vigoureusement pendant au moins 45 secondes.

B) Laisser reposer pendant au moins 10 minutes pour permettre aux bulles d'éclater.

C) Verser une ligne de vernis de 10 cm (4 pouces) de largeur sur le plancher le long du mur et dans le sens des planches.

D) Utiliser un **applicateur à vernis Finitec**. Imbiber et étaler le vernis dans le sens des planches en utilisant un angle de « chasse-neige » afin de ramener l'excédant de vernis vers soi. Chevaucher la section vernie sur 10 cm (4 pouces). Pour prévenir les marques d'application, NE PAS appliquer de pression sur l'applicateur et lisser les marques et les lignes au fur et à mesure. NE PAS appliquer de couche trop mince.

E) Allouer 2 à 3 heures de séchage entre les couches (peut varier selon les conditions ambiantes).

F) Sabler entre les couches à l'aide d'un papier sablé de grain 180.

G) Il n'est pas nécessaire de sabler avant la dernière couche si le temps entre les deux dernières applications n'excède pas 3 heures.

**4-** Laver les outils à l'eau.

#### **PLANCHER DÉJÀ VERNIS (RESTAURATION) :**

S'applique sur la majorité des vernis à base d'huile et vernis à base d'eau. L'application doit se faire à une température entre 21 et 25 °C (70 à 77 °F) et à une humidité relative de 45%.

**1-** Nettoyer en profondeur avec **Préparation de surface Finitec** afin d'éliminer la saleté accumulée et de rendre la surface exempte de tout corps gras.

**2-** Dépolir uniformément la surface en suivant les fibres du bois avec un papier sablé de grain 120 (NE PAS utiliser de laine d'acier). Il ne doit rester aucune trace de lustre (couche supérieure de vernis) à la surface du bois. Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur et de serviettes humides. Un sablage plus agressif est nécessaire pour les planchers prévernissés en usine.

**3-** Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et les méthodes réelles d'application afin de vérifier l'adhérence, la compatibilité et la couleur. En cas d'incompatibilité, remettre la surface à nu.

**4-** Appliquer 1 à 2 couches de **Finitec 3000** en suivant les instructions précédentes A), B), C), D) et G).

**5-** Laver les outils à l'eau.

# Finitec

## Finition

### Mode d'application

#### Finitec 3000

**Circulation légère** : 4 heures

**Meubles** : 24 heures

**Tapis et carpettes** : 10 jours

**Entretien** : Avant le premier nettoyage humide, le vernis nécessite au moins 10 jours pour atteindre sa maturation complète. Utiliser les **produits d'entretien Finitec**.

**Pouvoir couvrant** : jusqu'à 600 pi<sup>2</sup> / 56 m<sup>2</sup> (165 pi<sup>2</sup> le litre / 15,3 m<sup>2</sup> le litre) (peut varier selon la méthode d'application et la condition du plancher).

**DURÉE DE VIE** : Au moins 12 mois lorsque conservé dans son contenant original. Entreposer entre 15 et 30 °C (60 et 86 °F). Craint le gel.

**N.B.** Ne pas utiliser en alternance avec un autre produit.

**Responsabilité** : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au [www.finitec-inc.com](http://www.finitec-inc.com) ou appeler notre Service à la clientèle au 1-888-838-4449 pour plus d'informations.

**GARANTIE** : Produits de Plancher Finitec Inc. certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit.

#### PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**